

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Matraz esférico esmerilado fondo plano, GLASSCO

Descripción : Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Conforme a DIN / ISO 4797 y farmacopea americana (USP)



Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øexterior (mm)	h (mm)	boca	unidades por ref.
BFFG-101-001	100 ml	64	105	29/32	1
BFFG-250-001	250 ml	85	130	29/32	1
BFFG-500-001	500 ml	105	160	29/32	1
BFFG-1K0-001	1000 ml	131	187	29/32	1
BFFG-2K0-001	2000 ml	166	230	29/32	1
BFFG-101-010	100 ml	64	105	29/32	10
BFFG-250-010	250 ml	85	130	29/32	10
BFFG-500-010	500 ml	105	160	29/32	10
BFFG-1K0-010	1000 ml	131	187	29/32	10
BFFG-2K0-006	2000 ml	166	230	29/32	6

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFFG-101-001	0,7	0,1	70172000	08434868057630
BFFG-250-001	3,696	0,1637	70172000	08434868005518
BFFG-500-001	3,696	0,69	70172000	08434868005532
BFFG-1K0-001	3,696	0,69	70172000	08434868005495
BFFG-2K0-001	7	0,5	70172000	08434868086432
BFFG-101-010	6,66	1,05	70172000	08434868005488
BFFG-250-010	12,96	1,637	70172000	08434868005525
BFFG-500-010	22,781	2,34	70172000	08434868005549
BFFG-1K0-010	45,2295	3,94	70172000	08434868005501
BFFG-2K0-006	43	3,2	70172000	08434868086425

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL BOROSILICATO 3.3

El vidrio borosilicato 3.3 es un vidrio con contenido mínimo en sílice. Es prácticamente libre de magnesio, cal y zinc y contiene sólo trazas de metales pesados.

Composición química:

- 81% en peso de SiO_2
- 0% en peso de B_2O_3
- 4% en peso de Na_2O

Propiedades térmicas:

- Coeficiente de expansión lineal: $32,5 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$
- Temperatura máxima de trabajo : $515 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Temperatura de recocción: $565 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Temperatura de reblandecimiento: $820 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Calor específico: 0,2 Conductividad térmica ($\text{cal/cm}^3 / \text{ } ^\circ\text{C} / \text{sec}$): 0,0027

Resistencia Química: Este vidrio es altamente resistente al agua, soluciones neutras y ácidas, ácidos concentrados y sus mezclas, así como a cloruro, bromo, yodo, y disolventes orgánicos. Incluso durante el largos períodos de exposición y a temperaturas superiores a $100 \text{ } ^\circ\text{C}$, su resistencia química supera la de la mayoría de los metales y otros materiales. Puede soportar repetidas esterilizaciones en seco y en húmedo sin deterioro de la superficie y su consiguiente contaminación. Resiste al ataque de diversas sustancias químicas. Sólo el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico muy caliente y soluciones alcalinas con el aumento de la concentración y la temperatura, atacan cada vez más la superficie de vidrio.

GENERAL INFORMATION

Product name : Boiling flask flat bottom, GLASSCO**Description :** Made of 3.3 borosilicate glass (upper grade). In compliance with DIN / ISO 4797 and USP standard

Autoclavability



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Øouter (mm)	h (mm)	mouth	pcs/pack
BFFG-101-001	100 ml	64	105	29/32	1
BFFG-250-001	250 ml	85	130	29/32	1
BFFG-500-001	500 ml	105	160	29/32	1
BFFG-1K0-001	1000 ml	131	187	29/32	1
BFFG-2K0-001	2000 ml	166	230	29/32	1
BFFG-101-010	100 ml	64	105	29/32	10
BFFG-250-010	250 ml	85	130	29/32	10
BFFG-500-010	500 ml	105	160	29/32	10
BFFG-1K0-010	1000 ml	131	187	29/32	10
BFFG-2K0-006	2000 ml	166	230	29/32	6

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFFG-101-001	0,7	0,1	70172000	08434868057630
BFFG-250-001	3,696	0,1637	70172000	08434868005518
BFFG-500-001	3,696	0,69	70172000	08434868005532
BFFG-1K0-001	3,696	0,69	70172000	08434868005495
BFFG-2K0-001	7	0,5	70172000	08434868086432
BFFG-101-010	6,66	1,05	70172000	08434868005488
BFFG-250-010	12,96	1,637	70172000	08434868005525
BFFG-500-010	22,781	2,34	70172000	08434868005549
BFFG-1K0-010	45,2295	3,94	70172000	08434868005501
BFFG-2K0-006	43	3,2	70172000	08434868086425

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL BOROSILICATE 3.3

3.3 borosilicate glass is a low alkali borosilicate composition. It is virtually free of magnesia-lime-Zinc group and contains only traces of heavy metals.

Chemical Composition:

- 81% in weight SiO₂
- 13.0% in weight B₂O₃
- 4% in weight Na₂O

Thermal Properties:

- Coefficient of Linear Expansion: $32,5 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$
- Strains Point: 515 $^\circ\text{C}$
- Annealing Point: 565 $^\circ\text{C}$
- Softening Point: 820 $^\circ\text{C}$
- Specific Heat: 0,2
- Thermal Conductivity (Cal/cm³/ $^\circ\text{C}$ /Sec): 0,0027

Chemical Durability: These Glassware is highly resistance to water, neutral and acid solutions, concentrated on acids and their mixtures as well as to chloride, bromine, iodine, and organic matters. Even during extended period of reaction and at temperatures above 100 $^\circ\text{C}$, its chemical resistance exceeds of most metals and other materials. It can withstand repeated dry and wet sterilization without surface deterioration and subsequent contamination. Resistance to attack of various chemicals is shown under. Only hydrofluoric acid, very hot phosphoric acid and alkaline solutions increasingly attack the glass surface with rising concentration and temperature.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Ballon sphérique à fond plat, col rodé, GLASSCO**Description :** Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme DIN / ISO 4797 et pharmacopée US (USP)

Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øextérieur (mm)	h (mm)	col	unités par ref.
BFFG-101-001	100 ml	64	105	29/32	1
BFFG-250-001	250 ml	85	130	29/32	1
BFFG-500-001	500 ml	105	160	29/32	1
BFFG-1K0-001	1000 ml	131	187	29/32	1
BFFG-2K0-001	2000 ml	166	230	29/32	1
BFFG-101-010	100 ml	64	105	29/32	10
BFFG-250-010	250 ml	85	130	29/32	10
BFFG-500-010	500 ml	105	160	29/32	10
BFFG-1K0-010	1000 ml	131	187	29/32	10
BFFG-2K0-006	2000 ml	166	230	29/32	6

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFFG-101-001	0,7	0,1	70172000	08434868057630
BFFG-250-001	3,696	0,1637	70172000	08434868005518
BFFG-500-001	3,696	0,69	70172000	08434868005532
BFFG-1K0-001	3,696	0,69	70172000	08434868005495
BFFG-2K0-001	7	0,5	70172000	08434868086432
BFFG-101-010	6,66	1,05	70172000	08434868005488
BFFG-250-010	12,96	1,637	70172000	08434868005525
BFFG-500-010	22,781	2,34	70172000	08434868005549
BFFG-1K0-010	45,2295	3,94	70172000	08434868005501
BFFG-2K0-006	43	3,2	70172000	08434868086425



MATÉRIEL

MATÉRIEL BOROSILICATÉ 3.3

Le verre borosilicaté 3.3 est un verre ayant un contenu minimal en silice. Il ne contient pratiquement pas de magnésium, calcaire et zinc et contient seulement des traces de métaux lourds.

Composition chimique :

- 81% en poids de SiO_2
- 13,0% en poids de B_2O_3
- 4% en poids de Na_2O

Propriétés thermiques :

- Coefficient de dilatation linéaire : $32,5 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$
- Température maximale de travail : $515 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Température de réflectivité : $565 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Température de ramolissement : $820 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Capacité thermique massique : 0,2
- Conductivité thermique ($\text{cal/cm}^3 / \text{ } ^\circ\text{C} / \text{seg.}$): 0,0027

Résistance Chimique : Ce verre est hautement résistant à l'eau, solutions neutres et acides, acides concentrés et ses mélanges, comme le chlorure, brome, iode et solvants organiques. Même lors de longues périodes d'exposition et à des températures supérieures à $100 \text{ } ^\circ\text{C}$. Sa résistance chimique est supérieure à la majorité des métaux et autres matériaux. Il peut résister à des stérilisations sèches ou humides répétées sans détérioration de la surface et contamination subséquente. Il résiste à l'attaque de diverses substances chimiques. Seul l'acide fluorhydrique, l'acide phosphorique très chaud et les solutions alcalines attaquent la superficie du verre avec l'augmentation de leur concentration et de la température

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pallone smerigliato a fondo piatto, GLASSCO**Descrizione :** Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Conforme a DIN / ISO 4797 e American pHarmacopoeia (USP)

Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øesterno (mm)	h (mm)	bocchetta	unità per ref.
BFFG-101-001	100 ml	64	105	29/32	1
BFFG-250-001	250 ml	85	130	29/32	1
BFFG-500-001	500 ml	105	160	29/32	1
BFFG-1K0-001	1000 ml	131	187	29/32	1
BFFG-2K0-001	2000 ml	166	230	29/32	1
BFFG-101-010	100 ml	64	105	29/32	10
BFFG-250-010	250 ml	85	130	29/32	10
BFFG-500-010	500 ml	105	160	29/32	10
BFFG-1K0-010	1000 ml	131	187	29/32	10
BFFG-2K0-006	2000 ml	166	230	29/32	6

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFFG-101-001	0,7	0,1	70172000	08434868057630
BFFG-250-001	3,696	0,1637	70172000	08434868005518
BFFG-500-001	3,696	0,69	70172000	08434868005532
BFFG-1K0-001	3,696	0,69	70172000	08434868005495
BFFG-2K0-001	7	0,5	70172000	08434868086432
BFFG-101-010	6,66	1,05	70172000	08434868005488
BFFG-250-010	12,96	1,637	70172000	08434868005525
BFFG-500-010	22,781	2,34	70172000	08434868005549
BFFG-1K0-010	45,2295	3,94	70172000	08434868005501
BFFG-2K0-006	43	3,2	70172000	08434868086425

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE BOROSILICATO 3.3

Il vetro borosilicato 3.3 è un vetro a contenuto minimo di silice. È praticamente privo di magnesio, calce e zinco, e contiene unicamente tracce di metalli pesanti.

Composizione chimica:

- 81 % in peso di SiO_2
- 13,0 % in peso di B_2O_3
- 4 % in peso di Na_2O

Proprietà termiche:

- Coefficiente di dilatazione lineare: $32,5 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$
- Temperatura massima di esercizio: $515 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Temperatura di ricottura: $565 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Temperatura di rammollimento: $820 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Calore specifico: 0,2 Conducibilità termica ($\text{cal}/\text{cm}^3/ \text{ } ^\circ\text{C}/\text{sec}$): 0,0027

Resistenza chimica: Questo vetro è altamente resistente all'acqua, alle soluzioni neutre e acide, agli acidi concentrati e alle loro miscele, nonché al cloruro, al bromo, allo iodio e ai solventi organici. Anche nel caso di periodi di esposizione prolungati e a temperature superiori ai $100 \text{ } ^\circ\text{C}$, la sua resistenza chimica supera quella della maggior parte dei metalli e degli altri materiali. Può sopportare ripetuti cicli di sterilizzazione sia a calore secco che a calore umido senza che la superficie si deteriori e, di conseguenza, si contamini. Resiste all'attacco di diverse sostanze chimiche. Solo l'acido fluoridrico, l'acido fosforico molto caldo e le soluzioni alcaline con un aumento della concentrazione e della temperatura possono attaccare in maniera crescente la superficie del vetro.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Geslepen bolvormige kolf platte bodem, GLASSCO

Beschrijving : Vervaardigd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. Conform DIN / ISO 4797 en United States Pharmacopeia (USP)



Autoclaveerbaar



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	buitenØ (mm)	h (mm)	mond	stuks per ref.
BFFG-101-001	100 ml	64	105	29/32	1
BFFG-250-001	250 ml	85	130	29/32	1
BFFG-500-001	500 ml	105	160	29/32	1
BFFG-1K0-001	1000 ml	131	187	29/32	1
BFFG-2K0-001	2000 ml	166	230	29/32	1
BFFG-101-010	100 ml	64	105	29/32	10
BFFG-250-010	250 ml	85	130	29/32	10
BFFG-500-010	500 ml	105	160	29/32	10
BFFG-1K0-010	1000 ml	131	187	29/32	10
BFFG-2K0-006	2000 ml	166	230	29/32	6

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFFG-101-001	0,7	0,1	70172000	08434868057630
BFFG-250-001	3,696	0,1637	70172000	08434868005518
BFFG-500-001	3,696	0,69	70172000	08434868005532
BFFG-1K0-001	3,696	0,69	70172000	08434868005495
BFFG-2K0-001	7	0,5	70172000	08434868086432
BFFG-101-010	6,66	1,05	70172000	08434868005488
BFFG-250-010	12,96	1,637	70172000	08434868005525
BFFG-500-010	22,781	2,34	70172000	08434868005549
BFFG-1K0-010	45,2295	3,94	70172000	08434868005501
BFFG-2K0-006	43	3,2	70172000	08434868086425

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

BOROSILICAAT MATERIAAL 3.3 Borosilicaatglas 3.3 is een glas met een minimaal silicagehalte. Het bevat vrijwel geen magnesium, kalk en zink en bevat alleen sporen van zware metalen. Chemische samenstelling: 81% van het gewicht van SiO_2 13 0% van het gewicht van B_2O_3 4% van het gewicht van Na_2O Thermische eigenschappen: Lineaire uitbreidingscoëfficiënt: $32,5 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ Maximale werkteemperatuur: $515 \text{ }^\circ\text{C}$ Onthardingstemperatuur: $565 \text{ }^\circ\text{C}$ Verwekingstemperatuur: $820 \text{ }^\circ\text{C}$ Specifieke hitte: 0,2 Thermische geleidbaarheid ($\text{cal/cm}^3 / \text{ }^\circ\text{C} / \text{sec}$): 0,0027 Chemische weerstand: Dit glas is zeer goed bestand tegen water, neutrale en zure oplossingen, geconcentreerde zuren en mengsels daarvan, alsmede tegen chloride, broom, jodium en organische oplosmiddelen. Zelfs bij langdurige blootstelling en bij temperaturen boven $100 \text{ }^\circ\text{C}$ overtreft de chemische weerstand die van de meeste metalen en andere materialen. Het is bestand tegen herhaalde natte en droge sterilisaties zonder aantasting van het oppervlak en verontreiniging. Het is bestand tegen de aantasting door verschillende chemische stoffen. Alleen fluorwaterstofzuur, zeer heet fosforzuur en alkalische oplossingen tasten bij toenemende concentratie en temperatuur het glasoppervlak in toenemende mate aan.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Stehkolben, mit Normschliff, GLASSCO**Beschreibung :** Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Gemäß DIN/ ISO 4797 und amerikanischem Arzneibuch (USP).

Autoklavierbar



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Øaußen (mm)	H (mm)	Normschliff	Stückzahl pro Artikel
BFFG-101-001	100 ml	64	105	29/32	1
BFFG-250-001	250 ml	85	130	29/32	1
BFFG-500-001	500 ml	105	160	29/32	1
BFFG-1K0-001	1000 ml	131	187	29/32	1
BFFG-2K0-001	2000 ml	166	230	29/32	1
BFFG-101-010	100 ml	64	105	29/32	10
BFFG-250-010	250 ml	85	130	29/32	10
BFFG-500-010	500 ml	105	160	29/32	10
BFFG-1K0-010	1000 ml	131	187	29/32	10
BFFG-2K0-006	2000 ml	166	230	29/32	6

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFFG-101-001	0,7	0,1	70172000	08434868057630
BFFG-250-001	3,696	0,1637	70172000	08434868005518
BFFG-500-001	3,696	0,69	70172000	08434868005532
BFFG-1K0-001	3,696	0,69	70172000	08434868005495
BFFG-2K0-001	7	0,5	70172000	08434868086432
BFFG-101-010	6,66	1,05	70172000	08434868005488
BFFG-250-010	12,96	1,637	70172000	08434868005525
BFFG-500-010	22,781	2,34	70172000	08434868005549
BFFG-1K0-010	45,2295	3,94	70172000	08434868005501
BFFG-2K0-006	43	3,2	70172000	08434868086425

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL BOROSILICATO 3.3 Borosilikatglas 3.3 ist ein Glas mit einem Mindestgehalt an Kieselsäure. Es ist praktisch frei von Magnesium, Kalk und Zink und enthält nur Spuren von Schwermetallen. Chemische Zusammensetzung: 81 % Gewichtsanteil SiO_2 , 0 % Gewichtsanteil B_2O_3 4 % Gewichtsanteil Na_2O Thermische Eigenschaften: Koeffizient für lineare Ausdehnung $32,5 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$ Maximale Arbeitstemperatur: $515 \text{ } ^\circ\text{C}$ Glühtemperatur: $565 \text{ } ^\circ\text{C}$ Erweichungstemperatur: $820 \text{ } ^\circ\text{C}$ Spezifische Wärme: 0,2 Wärmeleitfähigkeit ($\text{cal/cm}^3 / \text{ } ^\circ\text{C} / \text{sec}$): 0,0027 Chemische Beständigkeit: Dieses Glas ist sehr beständig gegen Wasser, neutrale und saure Lösungen, konzentrierte Säuren und ihre Mischungen sowie Chloride, Brom, Jod und organische Lösungsmittel. Auch bei langen Expositionszeiträumen und Temperaturen über $100 \text{ } ^\circ\text{C}$ übertrifft seine chemische Beständigkeit die der meisten Metalle und anderen Materialien. Es kann wiederholte Sterilisierungen (trocken und nass) ohne Oberflächenverschleiß und die damit einhergehende Kontamination aushalten. Beständig gegen Angriffe durch verschiedene chemische Substanzen. Ausschließlich Flusssäure, sehr heiße Phosphorsäure und alkalische Lösungen mit hoher Konzentration und Temperatur verschleifen die Glasoberfläche jedes Mal etwas mehr.